

Artículo/Article	SARGA CANIGO TECNOSANI (1 CAPA)	TEST EUROFINS AR-20-YL-008065-01 EN
REUSABLE (>50 washes)	MADE IN SPAIN	TESTED (ACCORDING UNE-EN14683 FOR UNE 0065:2020 AND CWA 17553:2020)

ANÁLISIS FÍSICO / PHYSICAL ANALYSIS

CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS / RESULTS	VALORES / VALUES	TEST
Total Comp.	65% PES / 35% COTTON	Simple: No tolerancia Compuesta: +/- 3%	
Ancho Final / Final Width	cm 150 - 160	+/- 5%	ISO 3932:1976
Peso / Weight	gr/m ² 195	+/- 5%	ISO 3801:1977
Resistencia Rotura/ Breakage	(Kgs.) Urdimbre	pass	kgf EN-13795
	Trama	pass	kgf
Resistencia Abrasion	pass		EN-13795
Resistencia Desgarro / Tear	Urdimbre/Warp (G) N/A	Trama / Weft N/A	EN-13795
Encogimiento / Shrinkage	° C 60	% Urdimbre +/- 3	0 - 3 % NP EN ISO 5077:2008
		% Trama +/- 3	

TESTS ACCORDING EN 14683:2019

ENSAYO/ ASSAY	REQUERIMIENTOS	AFTER 50 WASHES	BEFORE WASHING
BFE % Bacterial Filtration Efficiency	UNE 0065:2020 ≥ 90% CWA 17553:2020 NIVEL 90% ≥90%	91,70%	95,30%
Traspirability - Differential pressure	UNE 0065:2020 < 60 Pa/cm2 CWA 17553:2020 < 70 Pa/cm2	57 Pa/cm2 ± 1,6 Pa/cm2	50,6 Pa/cm2 ± 1,4 Pa/cm2

PROPIEDADES DEL TEJIDO

HIDRÓFUGO. El acabado HIDRÓFUGO repele el agua y es resistente a las salpicaduras. Esto le otorga propiedades añadidas como barrera de protección sanitaria así como protección contra las manchas

ANTIOLOR. La propiedad bactericida del acabado BIOCIDA evita la proliferación de bacterias, propias de la exhalación y del sudor, y por lo tanto evita los malos olores.

FÁCIL MANTENIMIENTO. Tratamiento especial para la estabilidad dimensional tras el lavado y fácil mantenimiento.

SOSTENIBLE. El acabado BIOCIDA es compatible con el medio ambiente y con el uso para prendas en contacto con la piel. No es irritativo y proporciona un tacto suave para uso prolongado.

Aguanta mínimo 50 ciclos de lavado siguiendo las instrucciones de mantenimiento indicadas en esta ficha técnica.

SUBLIMABLE. Tejido estable y apto para sublimar, para mantener propiedades optimas recomendamos no superar 190°C

ANÁLISIS QUÍMICO / CHEMICAL ANALYSIS

CARACTERÍSTICAS	RESULTADOS / RESULTS	VALORES / VALUES	TEST
pH	Conforme/According Oeko-Tex II	4,0 - 7,5	UNI EN ISO 3071/06
Formaldehído	Conforme/According Oeko-Tex II	<16ppm <75ppm	UNE EN ISO 14184-1:1999
Arilaminas	Conforme/According Oeko-Tex II	20 ppm	UNE 2002/61/CE

SÍMBOLOS DE LAVADO/ WASH CARE SYMBOLS



Observaciones:

REUTILIZABLE - LAVAR CON DETERGENTE NEUTRO

REUSABLE - WASH WITH NEUTRAL DETERGENT

NO USAR LEJIA / DO NOT USE BLEACHING

PLANCHADO A 140° de 10-15 SEGUNDOS / IRON 140° FOR 10-15 SECONDS

ORGANIC COTTON *GOTS bajo pedido / on request

GRS POST CONSUME bajo pedido / on request